ООО «Силкор»
Юридический адрес: 02094, Украина, г. Киев, бульвар Верховной Рады, 22
Почтовый адрес: 07400, Украина, Киевская обл., г. Бровары, а/я 340
Тел./факс +380-44-330-06-47,
E-mail: office@silkor.com.ua www.silkor.com.ua

EMSO-M Водорастворимая эмульсия силоксановой смолы

Характеристики

EMSO-M – водная эмульсия на основе полиметил-алкоксисилоксановой смолы с высокой функциональностью и с минимальным содержанием органических радикалов, связанных с атомами кремния.

Особенности

- наличие реакционноспособных групп обеспечивает, после нанесения защитного покрытия, образование прочной химической связки с обрабатываемым материалом, при этом выделяется и испаряется этиловый спирт;
- защищенные поверхности характеризуются низким водопоглощением, стойкостью к загрязнениям, хорошим внешним видом и долговечностью, стойкостью к солнечной радиации;
- обеспечивает высокую термостойкость красок.

Области применения

- В качестве связующего вещества для производства термостойких покрытий;
- в сочетании с другими связующими для производства высококачественных фасадных красок;
- самостоятельно для гидрофобной защиты силикатных поверхностей.

Примечание:

- При совместном использовании с другими связующими предварительно проверить их совместимость;
- при высоком содержании в рецептуре может снизить эластичность покрытия

Хранение

Хранить при температуре от 0°С до +30°С в оригинальных емкостях в сухом, прохладном, проветриваемом месте, вдали от источников возгорания и высоких температур. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от щелочей, сильных окислителей и органических кислот. Чувствителен к морозу. После воздействия температур ниже точки замерзания могут произойти необратимые изменения.

Гарантийный срок хранения в таре производителя - **12 месяцев**.

Хранение свыше указанных сроков не означает непригодность продукта. При превышении сроков хранения необходимо проверить свойства продукта перед применением.

Упаковка

Материал - полиэтилен высокой плотности (HDPE):

- канистры вместимостью до 20 дм3;
- бочки вместимостью до 200 дм3;
- контейнеры вместимостью до 1 м3.

Указания по технике безопасности

Подробная инструкция приведена в соответствующем листе безопасности продукта. Он может быть предоставлен по запросу.

Технические характеристики

Наименование показателя, ед. изм.	Норма
Внешний вид	Эмульсия от молочного до светло-бежевого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-56
Плотность при температуре (25,0±0,5)°С, г/см^3	Около 1,000
Динамическая вязкость, при температуре (25,0±0,5)°С, мПа•с, не менее	600
Реакция среды (pH водной вытяжки)	6,0-8,0 *
*EMSO-M может производится со значением pH, согласованным с заказчиком	

За более полной информацией свяжитесь с ближайшим представителем ООО «Силкор».

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Информация, приведенная в данном документе, является достоверной, но это не освобождает клиента от контроля каждой партии поставляемой продукции. Так как условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля, то рекомендации, приведенные в данном документе, должны быть проверены клиентом путем проведения предварительных испытаний. Рекомендации по применению не должны рассматриваться в качестве гарантии пригодности продукции для применения в определенных целях.

ООО «Силкор» гарантирует только соответствие продукта его спецификациям, действующим на момент поставки.